

Overzicht dikte en vlakheidstoleranties volgens EN 485-3

Dikte en vlakheidstolerantie volgens EN 485-3 (Gewalste plaat)		
Wals legeringen		
Dikte t/m in mm	Dikte tolerantie in mm	Vlakheidstolerantie % van de maat (min. 300mm)
2,5-4	+0,28	0,50
5	+0,30	0,35
6	+0,32	0,35
8	+0,40	0,30
10	+0,50	0,30
15	+0,60	0,30
20	+0,70	0,30
30	+0,75	0,30
40	+0,85	0,30
50	+1,0	0,30
60	+1,2	0,30
80	+1,5	0,30
100	+1,8	0,30
150	+2,2	0,30
200	+2,8	0,30