

# Legering overzicht Walsplaten

Legering tabel

Wals legeringen

Legering	Legeringstype	Toestand	RM	RP0,2	REK50	Hardheid HBW
EN AW 5754 - Almg3	Niet uithardbaar	H111	190-240	80	12	50
EN AW 5083 - AlMg4,5Mn	Niet uithardbaar	H111	275	120	15	75
EN AW 6082 - AlMgSi1	Uithardbaar	T651	295	250	10	90
EN AW 7075 - AlZn5,5MgCu	Uithardbaar	T651	525	430	6	150
EN AW 7019 - AlZn4Mg2Mn	Uithardbaar	T651	400	350	12	130
EN AW 7022 - AlZn5Mg3Cu	Uithardbaar	T651	535	475	8	170