

Samenvatting meest voorkomende tempers EN 515

Samenvatting van meest voorkomende tempers volgens EN 515

Tempers	Specificaties
O	Gegloeid
O3	Gehomogeniseerd
H111	Gegloeid en gerekt
T6	Oplossingsgegloeid en kunstmatig verouderd
T651	Oplossingsgegloeid, gerekt (1,5%-3%) en kunstmatig verouderd
T7351	Oplossingsgegloeid, gerekt (3% voor plaat) en doorverouderd om de spannings en corrosiebestendigheid te verbeteren
T7451	Oplossingsgegloeid, gerekt (1,5-3% voor plaat) en door-verouderd (tussen T73 en T76)
T8	Oplossingsgegloeid, koud gestuikt en kunstmatig verouderd
T851	Oplossingsgegloeid, gerekt (1,5%-3%) en kunstmatig verouderd